

<b>PRODUIT FAÇONNE</b>	<b>R-36</b>
------------------------	-------------

<b>CLASSEMENT</b> UNE EN ISO 10081 UNE-EN 12475-4	Pièce support réfractaire dense à liaison céramique. Base argile réfractaire calcinée et cordiérite. Groupe FC 30
---	--

REFERENCE	937684	1016	404.RC	GRUPE	FAMILLE	STANDARD
				DE	5	

**ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE (Obs "A")**

AL2O3	33,0	%
SIO2	58,0	%
Fe2O3	3,5	%
CaO	< 1,0	%

**PROPRIÉTÉS PHYSIQUES**

Température de classification	1250	°C	
Masse volumique apparente	2,00	Kg./dm3	EN 993-1
Porosité ouverte	23,0	%	EN 993-1
<b>Résistance à l'abrasement a froid</b>			
Matériel dense	250	Kg./cm2	EN 993-5
Affaissement sous charge	T2	1350	°C EN ISO 1893
Dilatation linéaire réversible	1000 °C	0,50	%
Conductivité thermique	400 °C	0,90	W/m.K
	800 °C	1,05	W/m.K
	1200 °C	1,30	W/m.K

"A" Méthode alternatif = Espectre par FRX

Normes applicables indiquées. Autres normes aux prevue accord.

Les caractéristiques techniques représentent les valeurs moyennes obtenues selon des méthodes d'essais reconnus sur les matériaux normalisés; elles sont soumises aux variations normales de fabrication et ne doivent pas être pris comme spécifications. Les données densité et résistance à la compression ne seront pas valables pour productions manuelles.

**ÉQUIVALENCES**

1 N/mm2 = 1 MPa = 10,2 kg/cm2  
1 kg/cm2 = 0,098 MPa = 0,098 N/mm2  
1 W/mK = 0,86 kcal/mhK  
1 Kcal/mK = 1,16 W/mK