

PRODUCTO NO CONFORMADO**REFRAQ-90-R**

CLASIFICACION ISO 1927-1	Refractario líquido para juntas de endurecimiento químico. Base alúmina tabular. Aplicación con espátula. Clase N.D.
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERENCIA		0513	917.RT	GRUPO	FAMILIA	ESTANDAR
				NC	36	

ANÁLISIS QUÍMICO MEDIO (Obs "A")

Al₂O₃	87,1	%
SiO₂	3,5	%
Fe₂O₃	0,1	%
P₂O₅	5,2	%
Cr₂O₃	2,1	%
Na₂O	0,5	%
Pérdida Calcinación	1,4	%

PROPIEDADES FÍSICAS

Temperatura de clasificación	1800	°C	ISO 1927-1
Densidad aparente	Seco 110° C	2,70	Kg./dm ³ ISO 1927-6

OBSERVACIONES

Mortero pastoso de fraguado químico-cerámico para unión de ladrillos de alúmina-cromo.
Especial para sellado de placas de corredera.
Calentar como mínimo a 400°C para endurecimiento total, inmediatamente después de su puesta en obra.
Temperatura máxima de trabajo: 1800°C
Caducidad: 4 meses en lugar fresco.
Hoja de seguridad: H.S.2.09.02

"A" Método alternativo = Espectrometría por FRX**Normas indicadas aplicables. Otras normas s/acuerdo previo.**

Las características técnicas representan los valores medios obtenidos según métodos de ensayos reconocidos sobre materiales estandarizados; están sometidas a las variaciones normales de fabricación y no deben ser tomadas como especificaciones.

Los datos de densidad y resistencia a compresión no serán válidos para producciones manuales

EQUIVALENCIAS

1 N/mm² = 1 MPa = 10,2 kg/cm²
 1 kg/cm² = 0,098 MPa = 0,098 N/mm²
 1 W/mK = 0,86 kcal/mhK
 1 Kcal/mK = 1,16 W/mK