

**PRODUCTO NO CONFORMADO****PYROFORM LC-42**

<b>CLASIFICACION ISO 1927-1</b>	Hormigón refractario hidráulico denso. Base chamota rica en silicatos. Aplicación por colado, compactación con varilla. Temperatura de clasificación 1200°C
---------------------------------	--

<b>REFERENCIA</b>	937580	0514	7.RC	<b>GRUPO</b>	<b>FAMILIA</b>	<b>ESTANDAR</b>
				NC	5	

**ANÁLISIS QUÍMICO MEDIO (Obs "A")**

<b>Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	29,0	%
<b>SiO<sub>2</sub></b>	56,5	%
<b>Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub></b>	4,0	%
<b>CaO</b>	7,0	%

**PROPIEDADES FÍSICAS**

<b>Temperatura de clasificación</b>		1220	°C	ISO 1927-1
<b>Densidad aparente</b>	<b>Seco 110°C</b>	2,00	Kg./dm <sup>3</sup>	ISO 1927-6
<b>Porosidad abierta</b>	<b>Seco 110°C</b>	30,00	%	ISO 1927-6
<b>Resistencia compresión</b>	<b>Seco 110°C</b>	180	Kg./cm <sup>2</sup>	ISO 1927-6
	<b>Cocido 800°C</b>	190	Kg./cm <sup>2</sup>	ISO 1927-6
	<b>Cocido 1200°C</b>	290	Kg./cm <sup>2</sup>	ISO 1927-6
<b>Reblandecimiento bajo carga</b>	<b>T2</b>	1250	°C	ISO 1927-6
<b>Dilatación lineal reversible</b>	<b>1000°C</b>	0,50	%	
<b>Conductividad térmica a temperatura</b>	<b>400°C</b>	0,70	W/m.K	ISO 1927-8
	<b>800°C</b>	0,70	W/m.K	ISO 1927-8
	<b>1200°C</b>	0,80	W/m.K	ISO 1927-8
<b>Agua de Amasado</b>		12,0	%	ISO 1927-4

**OBSERVACIONES**

Hormigón refractario de uso general . No apto para ambiente reductor. Caducidad 8 meses en almacen seco.
--

"A" Método alternativo = Espectrometría por FRX

Normas indicadas aplicables. Otras normas s/acuerdo previo.

Las características técnicas representan los valores medios obtenidos según métodos de ensayos reconocidos sobre materiales estandarizados; están sometidas a las variaciones normales de fabricación y no deben ser tomadas como especificaciones.

Los datos de densidad y resistencia compresión no serán válidos para producciones manuales

**EQUIVALENCIAS**

1 N/mm<sup>2</sup> = 1 MPa = 10,2 kg/cm<sup>2</sup>  
 1 kg/cm<sup>2</sup> = 0,098 MPa = 0,098 N/mm<sup>2</sup>  
 1 W/mK = 0,86 kcal/mhK  
 1 Kcal/mK = 1,16 W/mK