

CLASIFICACION ISO 1927-1	Hormigón refractario hidráulico denso. Base chamota silico - aluminosa. Aplicación por gunitado, colado y compactación con varilla. Clase 1350°C
---------------------------------	---

REFERENCIA	935151	0217	888.RT	GRUPO	FAMILIA	ESTANDAR
				NC	5	

ANÁLISIS QUÍMICO MEDIO (Obs "A")

Al2O3	40,15	%
SiO2	44,0	%
Fe2O3	1,8	%
CaO	9,5	%

PROPIEDADES FÍSICAS

Temperatura de clasificación		1350	°C	ISO 1927-1
Densidad aparente	Seco 110°C	2,05	Kg./dm3	ISO 1927-6
Porosidad abierta	Seco 110°C	27,00	%	ISO 1927-6
Resistencia compresión	Seco 110°C	200	Kg./cm2	ISO 1927-6
	Cocido 1200°C	160	Kg./cm2	ISO 1927-6
Reblandecimiento bajo carga	T2	1430	°C	ISO 1927-6
Dilatación lineal reversible	1000°C	-	0,50	%
Conductividad térmica a temperatura	400°C	0,70	W/m.K	ISO 1927-8
	800°C	0,72	W/m.K	ISO 1927-8
	1200°C	0,82	W/m.K	ISO 1927-8
Agua de Amasado		13,0	%	ISO 1927-4

OBSERVACIONES

Hormigón refractario para condiciones normales de temperatura.
Uso general.
Apto para atmósfera reductora.
Caducidad 8 meses en almacén seco.

"A" Método alternativo = Espectrometría por FRX

Normas indicadas aplicables. Otras normas s/acuerdo previo.

Las características técnicas representan los valores medios obtenidos según métodos de ensayos reconocidos sobre materiales estandarizados; están sometidas a las variaciones normales de fabricación y no deben ser tomadas como especificaciones.

Los datos de densidad y resistencia compresión no serán válidos para producciones manuales

EQUIVALENCIAS

1 N/mm2 = 1 MPa = 10,2 kg/cm2
1 kg/cm2 = 0,098 MPa = 0,098 N/mm2
1 W/mK = 0,86 kcal/mhK
1 Kcal/mK = 1,16 W/mK