# **PRODUIT NON-FAÇONNES**

# **PYROFORM TC-97 AA**

CLASIFICATION	Béton réfractaire hydraulique dense.
ISO 1927-1	Base corindon.
	Application par coulée et compactage avec tige ou vibré. Classe >1750°C

RÉFÉRENCE	935525 0513	0513	767.RT	GROUPE	FAMILLE	ESTANDARD
		3370		NC	5	

### ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE (Obs "A")

AI2O3	95,2	%
SiO2	0,5	%
Fe2O3	0,1	%
CaO	4,2	%

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Température de Classification		1890	°C	ISO 1927-1
Densité apparente	Cuit 110°C	2,92	Kg./dm3	ISO 1927-6
Porosité ouverte	Sèche 110°C	19,50	%	ISO 1927-6
	Sèche 110°C	430	Kg./cm2	ISO 1927-6
Résistence á la compression au frois	Cuit 800°C	442	Kg./cm2	ISO 1927-6
	Cuit 1200°C	502	Kg./cm2	ISO 1927-6
Affaissement charge	T2	1650	°C	ISO 1927-6
Dilatation thermique réversible	1000°C	0,85	%	
	400°C	3,13	W/m.K	ISO 1927-8
Conductivité thermique à température moyenne	800°C	2,55	W/m.K	ISO 1927-8
	1200°C	2,67	W/m.K	ISO 1927-8
Eau du mixture	9	9,0	%	ISO 1927-4

#### **OBSERVATIONS**

Béton réfractaire de hautes prestations. Caducité 8 mois en magasin sec.

### "A" Méthode alternative = Espectrometría par FRX

Les caractéristiques techniques représentent les valeurs moyennes obtenues selon des méthodes d'essais reconnus sur les matériaux normalisés; elles sont soumises aux variations normales de fabrication et ne doivent pas être pris comme spécifications. Les données densité et résistance à la compression ne seront pas valables pour productions manuelles.

### **ÉQUIVALENCES**

- 1 N/mm2 = 1 MPa = 10,2 kg/cm2
- 1 kg/cm2 = 0,098 MPa = 0,098 N/mm2
- 1 W/mK = 0,86 kcal/mhK
- 1 Kcal/mK = 1,16 W/mK