

CLASIFICATION ISO 1927-1	Réfractaire sec pour ensemble de durcissement céramique. Base silico-aluminouse. Application avec spatule. Classe N.D.
---------------------------------	---

RÉFÉRENCE	937532	0914	5.RC	GRUPE	FAMILLE	ESTANDARD
				NC	39	

ANALYSE CHIMIQUE MOYENNE (Obs "A")

Al₂O₃	24,0	%
SiO₂	59,0	%
Fe₂O₃	4,0	%
CaO	1,5	%
Perdue de calcination	5,0	%

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Température de Classification	1200	°C	ISO 1927-1
Eau du mixture	15,0	%	ISO 1927-4

OBSERVATIONS

Adapter de l'eau selon plasticité souhaitée.
Feuille de sécurité: H.S.2.9.4.

"A" Méthode alternative = Espectrometria par FRX

Les caractéristiques techniques représentent les valeurs moyennes obtenues selon des méthodes d'essais reconnus sur les matériaux normalisés; elles sont soumises aux variations normales de fabrication et ne doivent pas être pris comme spécifications. Les données densité et résistance à la compression ne seront pas valables pour productions manuelles.

ÉQUIVALENCES

1 N/mm² = 1 MPa = 10,2 kg/cm²
 1 kg/cm² = 0,098 MPa = 0,098 N/mm²
 1 W/mK = 0,86 kcal/mhK
 1 Kcal/mK = 1,16 W/mK