

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	GRUPO	FAMILIA
MORTEROS QUÍMICOS (SILICATO POLVO)	NC	37

REV.4 09.15

PAG.1/1

### 1. ALMACENAMIENTO

En lugar seco, fresco, al abrigo de heladas.

### 2. AMASADO

Los morteros secos se amasan cuidadosamente con agua o líquido especial hasta formar papilla espesa.

Se recomienda usar un cubo y un máquina de taladrar manual a la cual se adapta un avarilla terminada en un pequeña hélice.

Ver dosis de líquido en hojas técnicas. Ver hoja de seguridad de cada producto.

### 3. COLOCACIÓN

Es conveniente mojar el ladrillo antes de la colocación del material para mejorar la adherencia y el buen funcionamiento del producto final.

Por medio de paleta, aplicar una capa de 2 mm de espesor como máximo entre ladrillos.

### 4. TEMPERATURA

Evitar el manejo a temperaturas inferiores a -5°C o superiores a +40°C, ya que puede perjudicar notablemente el endurecimiento de la pintura.

### 5. FRAGUADO Y ENDURECIMIENTO

Los morteros de endurecimiento químico pueden fraguar al aire a temperatura ambiente.

### 6. JUNTAS DE DILATACIÓN

Se seguirán las marcadas en el diseño de la mampostería refractaria, absteniéndose de colocar mortero en ellas.

### 7. CALENTAMIENTO

El marcado para la mampostería refractaria.

### 8. CONSERVACIÓN

Los morteros húmedos se secan en contacto con el aire.

Tapar cuidadosamente los envases.

Si han perdido parte de su fluidez, añadir una pequeña cantidad de agua y remover bien.

La adición excesiva de agua perjudica la calidad del producto.

**ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTEN SIEMPRE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO-COMERCIAL, ASÍ COMO LAS HOJAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE ESTE MATERIAL.**